

	<b>Metodo di prova</b> Testing method Méthode d'essai Prüfmethode Método de prueba БЫТОЦ АСПЫТКИЯ	<b>Unità di misura</b> Measurement unit Unité de mesure Maßeinheit Unidad de medida ЕЦИНЦК АЗМЪРЬНЯЯ	<b>Valori Tipici Medi</b> Average Typical Values Valeurs Moyennes Typiques Typische Durchschnittswerte Valores Tipicos Medios Типовые Значения	<b>Valori limite previsti</b> Established limits Valeurs limites Prévues Vorgesehene Grenzwerte Valores límite previstos ПРЕДЪСМОТРЕННЫЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ	<b>Norma di riferimento</b> Reference standard Norme de référence Bezugsnorm Norma de referencia СТАНДАРТ ДЛЯ СПРАВКИ
	Absorbimento d'acqua in % Water absorption in % Absorption d'eau en % Wasserabsorption in % Absorción de agua en % Водопоглощение %	ISO 10545-3	%	≤0,05	≤0,5 Valore massimo singolo 0,6% Maximum single value 0,6% Valeur unique maximale 0,6% Höchster Einzelwert 0,6% Valor único máximo 0,6% Отдельное значение 0,6%
	Dimensioni Dimensions Abmessungen Dimensões Размерные допуски	ISO 10545-2		190<S≤410 ± 0,75 ± 5 ± 0,5 ± 0,6 ± 0,5	S>410 ± 0,6 ± 5 ± 0,5 ± 0,6 ± 0,5
	Lunghezza e Larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite Longitud y anchura Длина и ширина			Conforme alla norma Complies with the standards Conforme aux normes Anforderungen erfüllt Conforme con las normas Соответствует	
	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина		%		UNI EN 14411-G
	Rettolineità degli spigoli Edge straightness Rectitude des arêtes Geradlinigkeit der Kanten Rectitud de los cantos Прамолинейность кромок	ISO 10545-4		100%	≥ 95%
	Ortogonalità Orthogonality Orthogonalité Rechtwinkligkeit Orthogonalidad Ортогональность				UNI EN 14411-G
	Planarità Flatness Planéité Ebenflächigkeit Planeidad Плоскостность				
	Aspetto Appearance Aspekt Aspecto Внешний вид				
	Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión Сопротивление изгибу				
	Modulo di rottura Modulus of rupture Module de rupture Bruchlast Модуло de rotura Предел прочности при разрыве		N/mm²	> 45 ≥35 N	≥ 35 Valore singolo minimo 32 Minimum single value 32 Valeur unique minimale 32 Geringer Einzelwert 32 Valor único mínimo 32 Минимальное отрывное значение 32 Spessore <7,5 mm Spessore ≥7,5 mm Thickness <7,5 mm Thickness ≥7,5 mm Epaisseur <7,5 mm Epaisseur ≥7,5 mm Stärke <7,5mm Stärke ≥7,5mm Espesor <7,5mm Espesor ≥7,5mm Толщина <7,5mm Толщина ≥7,5mm ≥700N ≥1300N
	Resistenza all'abrasione profonda Resistance to deep abrasion Résistance à l'abrasion profonde Tiefenabriebfestigkeit Resistencia a la abrasión profunda Устойчивость к глубокому истиранию	ISO 10545-6	mm³	120-150	≤175
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistencia a la helada Морозостойкость	ISO 10545-12		Resiste Resistant Résistant Beständig Resistente Стойкий	Richiesta Required Requise Gefordert Exigida Требуетс
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Résistance aux écarts de température Widerstandsfähigkeit gegen Temperaturschwankungen Resistencia al choque térmico Устойчивость к тепловым перепадам	ISO 10545-9		Resiste Resistant Résistant Beständig Resistente Стойкий	Metodo di prova disponibile Test method available Méthode de contrôle disponible Verfügbarer Prüfmethod Método de control disponible Возможный метод испытаний

	<b>Metodo di prova</b> Testing method Méthode d'essai Prüfmethode Método de prueba БЫТОЦ АСПЫТКИЯ	<b>Unità di misura</b> Measurement unit Unité de mesure Maßeinheit Unidad de medida ЕЦИНЦК АЗМЪРЬНЯЯ	<b>Valori Tipici Medi</b> Average Typical Values Valeurs Moyennes Typiques Typische Durchschnittswerte Valores Tipicos Medios Типовые Значения	<b>Valori limite previsti</b> Established limits Valeurs limites Prévues Vorgesehene Grenzwerte Valores límite previstos ПРЕДЪСМОТРЕННЫЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ	<b>Norma di riferimento</b> Reference standard Norme de référence Bezugsnorm Norma de referencia СТАНДАРТ ДЛЯ СПРАВКИ
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Linear thermal expansion coefficient Coefficient de dilatation thermique linéaire Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient Coeficiente de dilatación térmica lineal Коэффициент линейного теплового расширения	ISO 10545-8	МК1	≤9	Metodo di prova disponibile Test method available Méthode de contrôle disponible Verfügbarer Prüfmethod Método de control disponible Возможный метод испытаний
	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckbeständigkeit Resistencia a las manchas Стойкость к пятнообразованию	ISO 10545-14	Classe 5 Class 5 Klasse 5 Classe 5 Categoria 5 Класс 5	Metodo di prova disponibile Test method available Méthode de contrôle disponible Verfügbarer Prüfmethod Método de control disponible Возможный метод испытаний	
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e sali per piscina Resistance to chemicals for household use and swimming pool salts Resistance aux produits chimiques d'usage domestique et sels pour piscine Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Zusätze für Schwimmbäder Resistencia a los productos químicos para uso doméstico y sales para piscina Устойчивость к бытовым химическим средствам и солим для бассейнов	ISO 10545-13	UA ULA UHA	UB Minimo UB Minimum UB Minimum UB Minimum UB Mínimo Минимальный UB	
	Resistenza agli acidi ed alle basi Resistance to acids and bases Résistance aux acides et aux bases Säure- und Laugenbeständigkeit Resistencia a los ácidos y a las bases Стойкость к кислотам и щелочам	DIN 51094	Conforme Complies with the standards Conforme aux normes Anforderungen erfüllt Conforme con las normas Соответствует	da ULA a ULC (bassa concentrazione) da UHA a UHC (alta concentrazione) from ULA to ULC (low concentration) from UHA to UHC (high concentration) de ULA à ULC (faible concentration) de UHA à UHC (forte concentration) von ULA bis ULC (gering konzentration) von UHA bis UHC (hohe konzentration) от ULA до ULC (низкая концентрация) от UHA до UHC (высокая концентрация)	
	Resistenza dei colori alla luce Colour resistance to light exposure Résistance des couleurs à la lumière Lichtechtheit der Farben Resistencia de los colores a la exposición de la luz Светостойкость цветов	DIN 51130	R9 R11	da R9 a R13 from R9 to R13 de R9 à R13 von R9 bis R13 de R9 a R13 от R9 до R13	
	Resistenza allo scivolamento Skid resistance / Résistance au glissement / Rutschhemmung Resistencia al deslizamiento / Сопротивление скольжению	DIN 51097	A+B A+B+C	da A a C from A to C de A à C von A bis C de A a C от A до C	
	Coefficiente di attrito medio Mean coefficient of friction / Coefficient de frottement moyen Mittlerer Reibungskoeffizient / Coeficiente de roce medio Средний коэффициент трения	B.C.R.	μ > 0,40	μ > 0,40	
	Resistenza allo scivolamento Skid resistance / Résistance au glissement / Rutschhemmung Resistencia al deslizamiento / Сопротивление скольжению	Pendulum	>35	Basso rischio di scivolamento Low slipping risk Geringe Rutschgefahr Risque de glissement faible Bajo riesgo de deslizamiento Низкий риск скольжения	

\* Pavimentazioni di ambienti lavorativi e zone operative con superfici sdrucciolevoli.  
Flooring of work environments and operating areas with slippery surfaces.  
Sols de locaux industriels et de zones de travail à surfaces dérapantes.  
Bodenbeläge für Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit Rutschgefahr.  
Pavimentaciones de zonas de trabajo y operativas con superficies resbaladizas.  
Полы в рабочих помещениях и рабочих зонах со скользкими поверхностями.

\*\* Pavimentazioni per zone bagnate con calpestio a piedi scalzi.  
Flooring for wet areas to be walked on barefoot.  
Sols pour zones mouillées avec piétement pieds nus.  
Bodenbeläge in Nassbelasteten Barfußbereichen.  
Pavimentaciones para zonas mojadas donde se camina pies descalzos.  
Полы для влажных зон, предназначенные для хождения по ним босиком.

S Superficie (cm²)  
S Surface (cm²)  
S Superficie (cm²)  
S Oberfläche (cm²)  
S Superficie (cm²)  
S Поверхность (см²)

GUV 26.17 \*\*  
BGR 181 \*  
D.M. №236 14/6/89  
BS7976-2:2002